



Palaikymo ir stiprinimo juosta

Skersai deformuojama lipni juosta, suformuota iš klampaus-elastingo sluoksnio, padengto neaustine tinkleliu. Neaustinis elementas leidžia prisitaikyti prie juostos atramos ir yra labai rekomenduojamas specifinėms DESMOPOL skysto poliuretano ir poliurėjos membranos paskirtims.

NAUDOJIMAS

- Naudokite šį gaminį pristatydami arba sandarindami sąnarius sudrėkintas dalis.
- Neaustinė atrama pritaikymui prie atramos formos ir yra labai rekomenduojama skystam poliuretanui DESMOPOL ir gryna poliurėjos membrana TECNOCOAT P-2049.
- Nuimamas sandariklis. Sandarinimo kanalizacija.

Storis	± 0.9 mm
Pelagė 90 ° kampu ant plieno MEL 052	> 4 N/cm
Šoko poveikis esant -30 °C D 42 1313	Jokio atsiskyrimo
Temperatūra (taikymas)	+5°C < T° < +40 °C
Temperatūra (tarnyba)	-30°C < T° < +80 °C



BENDROSIOS SAVYBĖS

- Neaustinės dangos charakteristikos:
- Masė 2 D 45 1012: 30 g / m²
- Plyšio stipris: 120N/5cm
- Statmenas teismas: 12 N / 5 cm

MASTINĖS SAVYBĖS

- Svarstomas stabilumas (nuostolis%) NF P 85-515: <1%
- Atsparumas butilo srautui esant 5 ° C ISO 7390: <3 mm



- Atsparumas butilo srautui 70 ° C temperatūroje ISO 7390: <3 mm

TECNOBAND 100 KOMPLEKSNĖS SAVYBĖS

- Storis: 0.9 mm
- Kailis ant plieno 90 °MEL 052:> 4 N / cm
- Skalda esant -30 ° CD 42 1313: It is clear
- Išsilieti karštai (perforuotų plokščių metodas)D 45 5256: No spills
- Naudojimo temperatūra: + 5 ° C <T <+ 40 ° C
- Temperatūra: - 30 ° C <T <+ 80 ° C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

- Pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių ir riebalų arba nesuderinamas su sandarinimo medžiagomis (asfaltu, degutu ir kt.).
- Patikrinkite glaisto konsistenciją su terpėmis dėl sukibimo ir cheminių medžiagų, kontroliuojančių produkto naudojimo temperatūrą.
- Jei atrama yra akyta, trapi ar nepatikima, patogiau naudoti gruntą PRIMER EPw-1070
- Atskyrus gaminio apsauginę padėtį ant vieno iš elementų, neleidžiama susidaryti oro kišenėms.
- Pateikite ir spustelėkite gaminį, suglaudę, kad užtikrintumėte gerą sandarumą ir sukibimą. Kai gaminyje turi sutapti, laikantis 5 cm saugumo ilgio.
- Neaustinę atramą galima dažyti, tačiau šie dažai turi atitikti pastarosios cheminę prigimtį.
- Produktas yra jautrus tirpikliams.

PATEIKIMO FORMA

8 ritiniai dėžutėje ir po 15 ml ritinėlio.

TINKAMUMO LAIKAS

Laikyti nuo 5 ° C iki 30 ° C temperatūroje ir apsaugoti nuo karščio.
Šiomis sąlygomis ir originalioje pakuotėje produktas bus 12 mėnesių.

PRIEŽIŪRA IR TRANSPORTAS

- Venkite patekimo į akis.
- Saugoti nuo vaikų.
- Peržiūrėkite **TECNOBAND 100** duomenų lapą ir saugumą.

