



PAPILDOMAS DESMOPOL TAIKYMAS TIK VIENU KAILIU

DESMOPLUS yra priedas, kuris suteikia DESMOPOL greičiau kietėjimo laiką, be to, pagerina jų mechanines savybes. Tai idealiai tinka ekstremalioms aplinkos sąlygoms (žemai temperatūrai). Be to, tai yra vieno sluoksnio programų priedas

NAUDOJIMAS

- Pagreitinto kietėjimo laikas DESMOPOL
- Burbulų ir kitų defektų pašalinimas DESMOPOL membranoje
- Leidžiama naudoti „DESMOPOL“ ant storos plėvelės (2 mm.) Ir tik vienu procesu

Spalva	Skaidrus
Apibūdinimas	2 l per 25 kg DESMOPOL
Džiovinimas	2 ~ 3 val. (15 °C)
Valymas	DESMOSOLVENT



BENDROSIOS SAVYBĖS



- Pagreitintas kietėjimo laikas DESMOPOL, ypač žiemą, šaltu oru ir žemu santykiniu drėgnumu, pridėdam DESMOPLUS.
- Tai leidžia naudoti storą DESMOPOL. Tai taupo vykdymo laiką
- Pašalina oro susidarymą membranos viduje, burbuliukus ir kitus defektus gydant membranos tiksotropiją Padidėjęs produktas.
- Padidėjusios membranos DESMOPOL mechaninės savybės. •

Valymo medžiagos gaminamos tirpikliu DESMOSOLVENT. •

Tankis 0,95 g/c³

- Jei naudojate DESMOPOL ACCELERATOR, nenaudokite jokios mašinos ar bepurškiamo purškimo, jei norite uždėti membraną DESMOPOL..



ĮVYKDYMAS

Šio produkto savybės yra 2 l. (1,7 kg) kiekvieno 25 kg. iš DESMOPOL.

PASTABA: šio fiksuoto veikimo negalima keisti nei pertekliniu, nei defektu, kitaip membrana niekada nesudarys tinkamomis naudojimo sąlygomis.

PRISTATYMO FORMATAI

Metalinės 2 l skardinės. (1,7 kg)

SPALVOS

Bespalvis

GALIOJIMO LAIKAS

12 mėnesių 5–25 ° C temperatūroje, jei jis laikomas sausoje vietoje. Atidarius skardą, produktą reikia nedelsiant suvartoti.

UŽDĖJIMAS

Apskritai reikėtų nagrinėti šiuos aspektus:

- Prieš pradėdami purtyti DESMOPLUS.
- Patikrinkite „pot pot“ gyvenimo trukmės lentelę.
- Svarbu naudoti produktą iš karto po maišymo.

PRIEŽIŪRA IR TRANSPORTAS:

Šios saugos rekomendacijos, susijusios su tvarkymu, yra būtinos diegimo procese, taip pat prieš pakrovimo mašinas ir prieš jas.

- Kvėpavimo takų apsauga: Dirbdami ar purškdami naudokite orą gryninantį respiratorių.
- Odos apsauga: mūvėkite gumines pirštines, iškart po užteršimo nuimkite. Dėvėkite švarią kūno dangą. Po darbo, prieš valgydami, gerdami ar rūkydami, gerai nusiplaukite muilu ir vandeniu.
- Akis / veidas: Dėvėkite apsauginius akinius, kad išvengtumėte pūslų ir oro dalelių poveikio.
- Reikėtų vengti atliekų susidarymo arba ją sumažinti iki minimumo. Sudeginti kontroliuojamomis sąlygomis pagal vietinius įstatymus ir nacionalinius teisės aktus.

Bet koku atveju, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu, kuris yra viešai prieinamas.



MIŠKAS SU DESMOPOL DUOMENIMIS

SAVYBĖS	BE DESMOPLUS	SU DESMOPLUS
Tinkamumo laikas 10 °C	----	40 minutės
Tinkamumo laikas 23 °C	----	20 minutės
Tempimo jėga	3 ~ 4 MPa	5 ~ 7 MPa
Membranos sausumo laikas 23 °C	5 ~ 6 val.	2 ~3 val.
Membranos sausumo laikas 15 °C	6 ~ 8 val.	3 ~5 val.